



အိုင်ယာ သံပိုစွဲအားကော် (ဆီအခြေခံ) [iya Liquid Nail (Oil Base)]

အိုင်ယာ သံပိုစွဲအားကော် (ဆီအခြေခံ) သည် လူလုပ် ဆီလီကုန်း ရာသာ ဖြစ်၍ သိပ်သည်း စီးကပ်ပြီး စီးပျော်ပုံစံပြောင်းသွားနိုင်နှုန်း နိမ့်သော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်သုံးနေကျ အိမ်ရိုက်သံ၊ ဝက်အူတို့ကို အစားထိုးလျက် လွန်ဖောက်စရာ မလိုပဲ သုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် :

ပုံသဏ္ဍာန်	ခရင်မ်သားပုံစံ
အပိုင်အခဲပါဝင်နှုန်း	70% ကျော်
ပကာမ ခဲမာရန်ကြာချိန်	5 မိနစ်
လုံးဝခြောက်သွေ့အသားသေရန် ကြာချိန်	48 နာရီ
သိပ်သည်းဆ	1.10 (+/- 0.1) ကီလိုဂရမ်/ကုဗစင်တီမီတာ
စွဲကပ်အား	10 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းစင်တီမီတာ
ပြင်ဆင်ပုံသွင်းနိုင်ချိန်	2-5 မိနစ်
မီးစွဲလောင်နိုင်သည့်အပူချိန်	0 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်

ဂုဏ်အရည်အသွေး :

- အားကောင်းသည် စွဲစုပ်အားရှိ၍ ကျုံ့ဝင်မှုနှင့် အပူကြောင့်ရွေ့မှုဒဏ်မှ ခံနိုင်ရည် ရှိသည်။
- ကော်ကို လွယ်ကူစွာ ညှစ်ထုတ်နိုင်၍ အပူချိန် နိမ့်သည့်နေရာတို့၌ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
- ခြောက်သွေ့ပြီးနောက် ဆေးသုတ် အလှဆင်နိုင်ခြင်းကြောင့် သေသပ်လှပသည့် လက်ရာကို ရရှိစေနိုင်သည်။
- အစက် ယိုကျခြင်း၊ အမှုတ်တန်းအဖြစ် တွေ့ကျခြင်းတို့ မဖြစ်ရှိသဖြင့် သုံးစွဲရာ၌ ညစ်ပေမှု ပိုနည်းစေသည်။
- လက်ရာကြမ်း၍ ကောင်းမွန်စွာ တွဲဆက်ထားခြင်း မရှိသော ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ၏ အပေါက်/လှိုင်းများကို တွယ်ဆက်ပိတ်ဖာပေးနိုင်သည်။
- ပိုလီအီသိုင်လင်း၊ ပိုလီပရိုပိုင်လင်း၊ တက်ဖလွန်း၊ ဆီလီကုန်း (သို့) ပိုလီစတိုင်းရင်း အမျိုးအစား ပစ္စည်းများနှင့်တွဲ၍ မသုံးစွဲရ။

အသုံးပြုမှုနေရာများ :

- ပစ္စည်းများအကြား စွဲစုပ်ရန်အတွက် သုံးစွဲရန်
- သစ်သားအချင်းချင်း တွယ်ဆက်မှု
- သတ္တုရှိုင်ဆက်နှင့် သစ်သား
- သစ်လုံး နှင့် ပေါင်းထားသည့်သစ်ချောင်းများ
- အဝင်ပေါက်နှင့် အသင့်သုံး ပြတင်း/တံခါးချပ်များ
- ရေချိုးခန်းအိမ်သာသုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တွယ်ဆက်မှု
- ဗိုင်ဘာမှန်အမျိုးအစား ရေချိုးခန်းအကာ
- သတ္တု၊ အုတ်၊ ပလာစတစ်၊ အုတ်စီမျက်နှာပြင်၊ ဗိုင်ဘာပလာစတစ်ဘုတ်ပြား၊ ကြောပြား၊ သုံးထပ်သား၊ ပါတီကာယဘုတ်ပြား

ဆောင်ယူသုံးစွဲမှုနည်းလမ်း :

- တွယ်ဆက်မည့် ပစ္စည်းသည် ဆီ၊ အမဲဆီ၊ ဖုံတို့ ပေကျဲနေမှု မရှိပဲ ခြောက်သွေ့နေရမည်။
- ကော်တောင့်အများကို ဖြတ်ဖောက်ဖွင့်ပြီးနောက် လိုအပ်သည့် အပေါက်အရွယ်အစား ရအောင် ဖြတ်ထားသည့် မြွန်တံကို အတောင့်ထိပ်၌ တပ်ပါ။
- ကော်ညှစ်ဂန်းကို သုံး၍ ကော်ကို စွဲစုပ်မည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ညှစ်ချပါ။ ရှိုင်းဆက်၊ သပ်ချောင်း၊ ဇလီချောင်း တစ်လျှောက် ဇီအေဘီတို့နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ကော်ကို ညှစ်သုတ်ပါ။
- ကော်ညှစ်သုတ်ပြီး၍ 10 မိနစ်အတွင်း သံချောင်း၊ ဝက်အူ၊ ညှပ်တို့ဖြင့် တွက်ဆယ်မည့် နှစ်ဖက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်တို့ ကောင်းစွာ ထိကပ်အောင် ထိန်းစုပ်၍ ရှိုင်းဆက်ကို ဆက်ပါ။
- ကော်ခဲမာသည်အထိ (အနည်းဆုံး 24 နာရီ) ထားပြီးမှ ညှပ်၊ ယာယီအထိန်းတို့ကို ပြန်ဖြုတ်ပါ။
- အသင့် စိတ်ချရစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
- ပလပ်စတစ်ကော်သား မကုန်သေးသော မြွန်တောင့်ကို နောင်၌ ဆက်လက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် သုံးရာ၌ ကော်အနည်းငယ်ကို ညှစ်ပစ်ထုတ်ပြီး ကျန်ကော်ကို ပုံမှန်အတိုင်း သုံးနိုင်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ သတိပြုရန် :

- သင့်တော်သည့် အနေအထား၌ 24 လအထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
- အေးမြ ခြောက်သွေ့ မှောင်မှိုက်သည့် နေရာ၌ သိမ်းဆည်းပါ။
- ကလေးများမှ ကင်းလွတ်ရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။